



## HEMPEL'S BASIC 76111

**Beskrivelse:** HEMPEL'S BASIC 76111 er et tradisjonelt bunnstoff (løselig matriks) basert på kobberoksid. Bunnstoffet vil få sin endelige farge etter ca. 1 uke i vannet.

**Bruksområde:** Som bunnstoff på båter av glassfiber, tre, kryssfiner, stål og ferrosement som ikke overstiger en fart på 15 knop. Må ikke brukes på aluminium eller andre lettmetaller, p.g.a. fare for korrosjon ved direkte kontakt. Til bruk i kalde og tempererte farvann.

**Levering:** Produktet inngår i standardsortimentet. Levering i h.h.t. avtale.

### PRODUKTDATA:

Farger/farge nummer:	Sort/19990	Rød/50000
Glans:	Halvmatt	Halvmatt
Volum tørrstoff %:	51±1	55±1
Teoretisk spredeevne:	12.8 m <sup>2</sup> / liter - 40 micron	13.8 m <sup>2</sup> / liter - 40 micron
Flammepunkt:	37 °C	37 °C
Spesifikk vekt:	1.5 kg/ liter	1.5 kg/ liter
Berøringstør:	4 (ca) timer v/ 20°C	4 (ca) timer v/20°C
	8 (ca) time v/ 10°C	8 (ca) timer v/10°C
Vekt:	395 g/ liter	365 g/ liter

*Produktdata er nominelle data i h.h.t. HEMPEL gruppens godkjente resepter. De omfattes av normale fabrikkasjonstoleranser og hvor angitt, er dette standardavvik i h.h.t. ISO 3534-1.*

### PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode:	Høytrykksprøyte	Lavtrykksprøyte	Kost/Rulle/Planstryker (Se ANM. neste side)
Tynner (maks.vol%):	08080 (5%)	08080 (15%)	08080 (5%)
Anbefalt dyse:	.018" - .023"		
Dyse trykk:	150 bar (Data for høy-trykks-sprøyting er veiledende)		
Rengjøringsmiddel:	HEMPEL'S THINNER 08080		
Indikert filmtykkelse, tørr:	40 micron (Se ANMERKNINGER neste side)		
Indikert filmtykkelse, våt:	75 micron		
Overmalingsintervall, min.:	5 timer (20°C) 9 timer (10°C)		
Overmalingsintervall, maks.:	Ingen (Se ANMERKNINGER neste side)		

**Sikkerhet:** Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon.



## HEMPEL`S BASIC 76111

- FORBEHANDLING:** **Eksisterende bunnstoff:** Fjern mulig olje, fett o.l. med HEMPEL`S YACHT CLEANER 67601 etterfulgt av (høytrykks) spyling med ferskvann, også for å fjerne mulig svak struktur av utvasket bunnstoff. La overflaten tørke før overmaling. Bruk av sealer avhenger av type og tilstand på eksisterende bunnstoff.
- PÅFØRINGSBETINGELSER:** Overflaten må være helt ren og tørr. Påføring bør kun skje i tørt vær og overflate-temperaturen bør være over duggpunktet for å unngå kondens. Temperaturen på malingen bør være over 15°C. Unngå påføring i direkte sollys. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under påføring og tørking.
- FOREGÅENDE STRØK:** HEMPEL`S YACHT PRIMER 26030, HEMPEL`S LIGHT PRIMER 45551 eller i h.h.t. Spesifikasjon.
- ETTERFØLGENDE STRØK:** Ingen.
- ANMERKNINGER:** Bunnstoffet inneholder tunge pigmenter og må derfor røres opp grundig før og under bruk. Hold tynningen til et minimum for å sikre at korrekt filmtykkelse oppnås. Båten kan sjøsettes når bunnstoffet er tørt. Man kan utsette sjøsetting i noen dager ved lave temperaturer, eller - hvis den ikke utsettes for direkte sollys - opptil 2 uker, uten at effekten forringes. Ved overmaling, etter å ha vært i sjøen, bør den gamle HEMPEL`S BASIC 76111 forsegles med HEMPEL`S YACHT PRIMER 26030, selv om underlaget virker helt og intakt.
- NB:** **Opplysningene i databladet er beregnet for kommersielt bruk.**
- UTGITT:** Hempel (Norway) AS - 7611050000C0007

Dette produkt databladet erstatter alle tidligere utgaver. For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produkt databladene" i produkt databoken, "Hempel book". Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte forhold. Opplysningene er gitt etter beste overbevisning, men uten å være bindende. Levering av produkter og teknisk service skjer i henhold til HEMPEL`S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, og med mindre annen skriftlig avtale foreligger, påtar selger seg ikke andre forpliktelser eller ansvar, enn hva som er angitt her, både med hensyn til de oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte. Dette produkt databladet ken endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.